

# COTONVIL SPECIALE

*Idropittura murale lavabile ad altissima copertura*

## DESCRIZIONE

COTONVIL SPECIALE è un'ottima idropittura murale formulata con vinil-versatiche alcaliresistenti, cariche inerti, pigmenti resistenti alla luce ed alle intemperie, additivi d'altissimo pregio e biocidi atti a preservare il manto pittoreo da attacchi di microrganismi e muffe. La lavabilità è eccezionale, così come la resa, la bianchezza, la pennellabilità e distensione.

## IMPIEGO

Date le sue caratteristiche ed i suoi pregi COTONVIL SPECIALE non ha limiti d'impiego, ma è consigliata in tutti quei casi dove si desidera abbellire e proteggere ottenendo una finitura opaca - vellutata di notevole durata.

## CARATTERISTICHE

<b>Aspetto</b>	finitura opaca
<b>Peso specifico</b>	1,5 Kg./Lt.
<b>Solidi in peso</b>	64% ± 1
<b>Legante</b>	versatati
<b>Etichettatura di pericolosità secondo norme CEE</b>	non richiesta
<b>Confezioni</b>	latte da Lt. 14 – 4
<b>Diluizioni</b>	acqua: vedi nota applicativa
<b>Resa</b>	5-8 Mq./Lt. secondo il tipo di finitura e della rugosità del supporto
<b>Essiccazione</b>	fuori polvere 1 ora; sovrapplicabile dopo 24 ore
<b>Colori</b>	bianco e tinte a richiesta
<b>Lavaggio attrezzi</b>	con acqua
<b>Stoccaggio</b>	teme il gelo: conservare in locali con temperature oscillanti fra + 2°C e + 40 °C
<b>Durata dello stoccaggio</b>	12 mesi in barattoli originali ben chiusi
<b>Temperatura d'applicazione</b>	da + 3°C a + 40°C
<b>Resistenza al lavaggio (metodo GARDNER - DIN 53778)</b>	superiore a 15.000 colpi di spazzola
<b>Sfarinamento (metodo ISO 4628-6)</b>	trascurabile
<b>Permeabilità al vapore</b>	ottima – valutazione metodo DIN 52615

## PREPARAZIONE DEI FONDI

Gli intonaci devono essere nuovi, di malta bastarda o cementizia, perfettamente stagionati, asciutti e frattazzati a civile.

In presenza di vecchi intonaci, bisognerà procedere ad un'adeguata spazzolatura.

## APPLICAZIONE

Superfici nuove: si consiglia di applicare preventivamente IDROPRIMER sottofondo isolante ed ancorante opportunamente diluito con acqua. Ad essiccazione avvenuta si procederà ad una prima mano di COTONVIL SPECIALE diluito con 30-35% d'acqua e dopo almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano di COTONVIL SPECIALE diluito con 20-25% d'acqua.

Superfici vecchie già verniciate: assicurarsi che non siano già state applicate idropitture ad alto PVC tipo pitture a tempera o traspiranti in tal caso bisognerà procedere alla rimozione totale; asportare eventuali parti in fase di distacco in presenza di pitture non ben coese. Applicare necessariamente IDROPRIMER sottofondo isolante ed ancorante opportunamente diluito con acqua. Ad essiccazione avvenuta si procederà ad una prima mano di COTONVIL SPECIALE diluito con 30-35% d'acqua e dopo almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano di COTONVIL SPECIALE diluito con 20-25% d'acqua.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

