

PLISOFOND

Impregnante consolidante colorato a solvente

DESCRIZIONE

Primer di fondo, isolante e ad alto potere consolidante a base di resine Pliolite. Trattasi di un prodotto ad alto grado di penetrazione - azione consolidante - contenente cariche e pigmenti tali da conferire un buon riempimento al supporto.

PLISOFOND può essere impiegato all'interno ed all'esterno; ha buona traspirabilità, elevata penetrazione, evita il degrado del supporto e, in caso di efflorescenze, lo sfogliamento del film.

Dato l'elevato potere ancorante, è ideale per assicurare compattezza alle superfici; la particolare composizione consente l'applicazione anche a basse temperature (inferiori a 0 °C).

PLISOFOND è un prodotto alcaliresistente e quindi applicabile anche su supporti ad elevato pH quali: cemento, calce, pitture silossaniche, silicati, etc.

Particolarmente indicato come fondo per rivestimenti tipo GRAFFIATO, SPATOLATO, pitture ad acqua e a solvente etc... (viene fornito bianco ma può essere colorato su richiesta).

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	: pasta tixotropica
Peso specifico	: 1,400 Kg./lt. \pm 0,100 a seconda del colore
Viscosità	: CF8 20 °C 30'' \pm 5
Residuo secco	: 68% \pm 4 a seconda del colore
Ceneri	: 55% \pm 4 a seconda del colore
Resa	: 1 lt. = 10-12 m ² riferito ad una mano. La resa è altamente influenzata dal grado di assorbimento del muro
Sovrapplicazione	: circa 12 - 24 ore

MODALITA' DI APPLICAZIONE

PLISOFOND dovrà essere diluito con DILUENTE nel rapporto 1:1. L'applicazione ideale per assicurare un ottimo ancoraggio deve essere effettuata con pennellessa. Lì dove l'applicazione a pennalessa non è realizzabile si può procedere con rullo, spruzzo misto aria o airles.

Il supporto dovrà essere preparato nel seguente modo:

Muri nuovi:

1. assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato;
2. togliere, con spazzolatura, eventuali parti friabili.

Muri già verniciati

1. togliere, spazzolandoli, eventuali parti non ben aderenti;
2. stuccare preventivamente le eventuali imperfezioni.

STOCCAGGIO

La stabilità di PLISOFOND è molto prolungata nel tempo purché il prodotto venga stoccato in contenitori originali ben chiusi.

CONFEZIONI

Fusti metallici internamente laccati da litri 14 - 4 e 1.

Prodotto infiammabile: evitare la vicinanza di fiamme libere o stoccaggio in ambienti surriscaldati.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

