

RULLATO

Rivestimento continuo al quarzo per esterno ed interno ad effetto bucciato ruvido

E' un rivestimento ad effetto bucciato ruvido, costituito da resine acriliche in emulsione acquosa, polvere di marmo, sabbie di quarzo, pigmenti selezionati ed additivi vari. RULLATO si caratterizza per elevata elasticità, la resistenza all'abrasione e la perfetta lavabilità. Trova impiego in tutti quei casi dove è necessaria resistenza, igiene e pulizia (ospedali, scuole, palestre e zoccolature di vani scala, ecc.)

L'impasto è fornito pronto per l'uso.

QUALITA' DEI FONDI E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Gli intonaci devono essere nuovi, di malta bastarda o cementizia, perfettamente stagionati (almeno 30 giorni), asciutti e frattazzati a civile. In presenza di vecchi intonaci bisognerà procedere ad un'adeguata spazzolatura della superficie e successivamente attenersi alle istruzioni sull'applicazione sotto indicate.

Muri nuovi: applicare una mano di ISOVIL (primer acrilico) diluito con acqua nel rapporto 1:3 al fine di uniformare l'assorbimento e migliorare la lavorabilità nelle fasi successive; ad essiccazione avvenuta si dovrà applicare una mano di SOTTOFONDO di colore identico al RULLATO.

Muri vecchi esterni: raschiatura a fondo delle vecchie tinteggiature scrostate ed esecuzione di eventuali rappezi; a stagionatura avvenuta degli eventuali ripristini si dovrà applicare PLISOFOND (primer pigmentato a solvente ad alto potere consolidante) diluito con DILUENTE nel rapporto 1:1 e si dovrà procedere successivamente, e comunque non prima delle 24 h, alla stesura finale del RULLATO.

In ogni caso è necessario assicurarsi che le murature siano uniformi, lisce e ben compatte, contrariamente si dovrà procedere ad una adeguata rasatura con RASANTE (rasatura acrilica) per spessore massimo di mm.1.

Per rasare eventuali irregolarità superiori a 1 mm. si dovranno prendere in considerazione diverse soluzioni che saranno valutate con il nostro servizio tecnico.

Eventuali superfici che presentino un attacco microbico dovranno essere necessariamente bonificate con SANIMUR prodotto igienizzante e disinfettante per muri.

Nel periodo invernale si dovrà porre attenzione alle condizioni metereologiche e al tasso di umidità dell'aria al fine di pianificare la corretta applicazione. L'eccessiva umidità potrebbe ritardare gravemente la filmazione del rivestimento.

Ne periodo estivo non è consigliabile applicarlo in presenza di venti caldi o con temperature molto elevate (oltre i 30°C).

Eventuali applicazioni su ampie superfici devono essere eseguite senza alcuna interruzione al fine di evitare problematiche comuni: presenza di inestetismi finali dovuti alla discontinuità temporale di applicazione e/o eventuali differenze di tonalità causata dai diversi lotti di produzione

APPLICAZIONE

Prima di applicarlo è necessario rimestare la pasta molto bene con un agitatore elettrico aggiungendo al massimo un 5% di acqua. In funzione dell'effetto e dello spessore che si vuole ottenere si può procedere con le seguenti modalità:

per spessori inferiori ai 2 mm applicare una prima mano con rullo a pelo lungo e immediatamente dopo una mano di finitura con rullo di spugna o di gomma;

per spessori superiori ai 3 mm applicare una prima mano con frattazzo metallico e immediatamente dopo una mano di finitura con rullo di spugna o di gomma;

CONSUMI

Tipo 1 circa Kg. 1,0/2,0 al mq; - Tipo 2,0 circa Kg. 2,0/3,0 al mq.

CONFEZIONI

Latte da Kg. 25.

AVVERTENZE

Teme il gelo: conservare e applicare a temperatura non inferiore a +5 °C. Proteggere dall'eccessiva umidità.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

