

SIGILLANTE

Stucco acrilico in pasta ad elevata elasticità

SIGILLANTE è un prodotto elastomero che può soddisfare molte esigenze nel settore edile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SIGILLANTE è un elastomero formulato con polimeri acrilici specifici che impartiscono al prodotto una buona elasticità e gommosità; additivato con plastificante ramificato a bassa emigrazione nel tempo e con altri additivi selezionati, conferisce al prodotto i seguenti vantaggi:

Buona durata e resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.

Facile applicazione e buona finitura anche con lavoro non specializzato.

Buona adesione sui vari supporti.

Buona stabilità allo stoccaggio.

Elasticità (riempie e collega fessurazioni, giunti di dilatazione e crepe dei supporti): 30% della larghezza del giunto.

Resistenza alla trazione: 1,5 N/mm (prova effettuata con dinamometro: prova di adesione a trazione).

QUALITA' DEI FONDI

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e pulito; quindi applicare una mano di PLISOFOND diluito con DILUENTE nel rapporto 1:1 e dopo almeno 18 ore procedere all'applicazione del sigillante.

APPLICAZIONE

SIGILLANTE nasce per il riempimento di giunti di dilatazione. Ideale per il riempimento di giunti di sezione massima di circa cmq 1. Per giunti di sezione superiore si consiglia di inserire un comune giunto bentonitico e completare il riempimento con SIGILLANTE.

SIGILLANTE è applicabile su supporti orizzontali, verticali e su supporti di calcestruzzo cementizio.

SIGILLANTE diventa un corpo unico e se necessario può essere rinforzato durante l'applicazione con armatura in rete.

Si applica con spatolata o a iniezione.

Nel caso in cui si dovrà procedere alla tinteggiatura del SIGILLANTE si consiglia di applicare una mano di pennellata bagnata in acqua o ancor meglio una mano della stessa idropittura di finitura prima della completa essiccazione del SIGILLANTE. Questa procedura assicura l'ottimale adesione della idropittura sul sigillante.

In relazione allo spessore applicato variano i tempi di essiccazione del SIGILLANTE comunque non inferiore alle 72 ore.

CONFEZIONI

Latte da Lt 14 - 4 - 1.

DATI TECNICI

Tempo di essiccazione: varia in rapporto allo spessore.

Aspetto : Satinato.

AVVERTENZE

Teme il gelo: conservare e applicare a temperatura non inferiore a +5 °C. Proteggere dall'eccessiva umidità.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

