

DISTUCCO

Rivestimento murale naturale a base calce

DESCRIZIONE

DISTUCCO è un rivestimento murale spatolato a base di grassello di calce stagionata per almeno 6 mesi finemente filtrata e cariche naturali inerti.

Il prodotto è caratterizzato da un basso contenuto di additivi chimici (residuo secco inferiore all'1,5% su totale residuo secco) ed è privo di Composti Organici Volatili (C.O.V.).

Di facile applicazione, ha un ottimo potere riempitivo e presenta una naturale resistenza all'attacco di muffe e batteri. DISTUCCO adatto per la decorazione di superfici murali interne. Perfettamente stabile nel tempo, mantiene inalterata la traspirabilità del supporto in virtù dell'elevata permeabilità al vapore d'acqua.

PRIMER

E' importante, ove necessario, preparare le pareti, applicando FOND FINE.

FOND FINE è uno speciale fondo aggrappante per prodotti alla calce. A base di polimeri acrilici, inerti di quarzo, e particolari additivi ed è a basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V).

FOND FINE è un primer ruvido, formulato appositamente per aderire a qualsiasi tipo di superficie.

La sua particolare struttura ruvida favorisce la stesura di una ideale quantità del rivestimento successivo, in modo da ottenere un giusto spessore per una superficie particolarmente lucida e finita a regola d'arte.

Una corretta preparazione del fondo è fondamentale per una perfetta riuscita del rivestimento. E' quindi indispensabile, ove previsto, l'uso del FOND FINE.

Situazioni più ricorrenti in cui è necessario l'uso del FOND FINE:

SUPERFICI D'APPLICAZIONE NUOVE

Intonaci civili mano di fissativo	FOND FINE
Mediumdensity mano di fissativo	FOND FINE
Cartongesso mano di fissativo	FOND FINE
Gesso mano di fissativo	FOND FINE
Calcestruzzo mano di fissativo	FOND FINE

SUPERFICI D'APPLICAZIONE VECCHIE

Intonaci civili Buona carteggiata e mano di fissativo	FOND FINE
Tempere Buona carteggiata e mano di fissativo	FOND FINE
Traspiranti Buona carteggiata e mano di fissativo	FOND FINE
Finiture lucide alla calce non trattate Buona carteggiata e mano di fissativo	FOND FINE
Finiture lucide alla calce finite con sapone Buona carteggiata e mano di fissativo	FOND FINE
Finiture lucide alla calce finite con cera Buona carteggiata e mano di fissativo	FOND FINE
Pitture lavabili mano di fissativo	FOND FINE
Multicromatici mano di fissativo	FOND FINE

APPLICAZIONE

Il DISTUCCO è pronto all'uso.

L'eventuale presenza d'acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo.

- Applicare il FOND FINE.

- PRIMA MANO Prodotto: DISTUCCO BIANCO BASE. Consumo: circa 500 ÷ 600 g/m². Va stesa curando di posarla in modo omogeneo. Nella prima mano non è necessario colorare il prodotto.

- SECONDA MANO Prodotto: DISTUCCO BIANCO BASE oppure COLORATO. Consumo: circa 220 ÷ 300 g/m². Procedere quando la prima mano è asciutta, avendo cura di stenderla in modo omogeneo creando una superficie piana e priva di avvallamenti, ma non lucida, al fine di creare il supporto idoneo all'applicazione della terza mano.

TERZA MANO E LUCIDATURA Prodotto: DISTUCCO BIANCO BASE oppure COLORATO. Consumo: circa 80 ÷ 100 g/m². Procedere quando la seconda mano è asciutta. Per ottenere un risultato cromaticamente uniforme, si consiglia di utilizzare materiale colorato di un'unica miscelazione. In fase di asciugatura si esegue la lucidatura. La lucentezza è conferita dalla pressatura fra la lama della spatola d'acciaio e la superficie del rivestimento.

- FINITURA PROTETTIVA

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.



PRODOTTO	CONSUMO	APPLICAZIONE
CERA NATURALE	circa 30 ÷ 50 g/m ²	Miscelare con cura prima dell'utilizzo. Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore. Procedere alla posa della cera usando una spugna, morbida eseguendo circa 1 m ² alla volta, insistendo nella stesura sino a quando la superficie non assorbe più. Rimuovere quindi con un panno TNT (tessuto non tessuto), l'eccesso di cera rimasto sulla superficie. Dopo circa 30 minuti e non oltre le 2 ore procedere alla lucidatura con un panno TNT (tessuto non tessuto), oppure a mezzo lucidatore con cuffia di lana.

CONDIZIONI AMBIENTALI D' APPLICAZIONE

La temperatura ambiente deve essere compresa tra un minimo di +10°C e un massimo di +30°C mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85% anche nelle 24 ore successive all'applicazione.

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo

NORME DI SICUREZZA

La calce rende il prodotto caustico. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.

I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio.

DATI TECNICI

Aspetto	Lucido a grana fine con ombreggiature naturali
Confezione	Latte da 24 Kg netto - 8 Kg netto
Utensili per l'applicazione	Spatola d'acciaio
Peso specifico	1,56 ± 0,05 Kg/l
Resa teorica	0,80 ÷ 1,00 Kg/m ² complessivo 3 mani
Granulometria	Impalpabile
Spessore rivestimento	0,50 ÷ 0,65 mm complessivo 3 mani
Secco al tatto	2 ore con temperatura ambiente a 20°C
Secco in profondità	48 ore con temperatura ambiente a 20°C
Carbonatazione stabile	180 gg
Sovrapplicazione	10 ore con temperatura ambiente a 20°C
pH dopo 30gg	12,5 ± 0,2
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	Alta 0,06m (Norma di riferimento: UNI EN ISO 7783-2:2001)
Secondo Dir. 2004/42/CE - Cat. A/c	0 g/l colore bianco 0 g/l colore bianco 20 g/l colorato con ns. additivi coloranti
Valore limite UE:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) di C.O.V.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

