

FOND FINE

Fissativo di fondo per DISTUCCO

DESCRIZIONE

FOND FINE è uno speciale fondo aggrappante per prodotti alla calce. A base di polimeri acrilici, inerti di quarzo, e particolari additivi ed è a basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V).

FOND FINE è un primer ruvido, formulato appositamente per aderire a qualsiasi tipo di superficie.

La sua particolare struttura ruvida favorisce la stesura di una ideale quantità del rivestimento successivo, in modo da ottenere un giusto spessore per una superficie particolarmente lucida e finita a regola d'arte.

Una corretta preparazione del fondo è fondamentale per una perfetta riuscita del rivestimento. E' quindi indispensabile, ove previsto, l'uso del FOND FINE.

Situazioni più ricorrenti in cui è necessario l'uso del FOND FINE:

SUPERFICI D'APPLICAZIONE NUOVE

Calcestruzzo	mano di fissativo FOND FINE
Intonaci a base cemento	mano di fissativo FOND FINE
Cartongesso	mano di fissativo FOND FINE
Gesso	mano di fissativo FOND FINE
Mediumdensity	mano di fissativo FOND FINE

SUPERFICI D'APPLICAZIONE VECCHIE

Pitture lavabili	mano di fissativo FOND FINE
Multicromatici	mano di fissativo FOND FINE
Finiture lucide sintetiche	Buona carteggiata e mano di fissativo FOND FINE
Finiture lucide alla calce finite con sapone	mano di fissativo FOND FINE
Finiture lucide alla calce finite con sapone	mano di fissativo FOND FINE

CICLO APPLICAZIONE

FOND FINE è da diluire 30 ÷ 40 % con acqua prima dell'uso. Applicare una mano a pennello o rullo a pelo corto.

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

NOTE

Durante l'applicazione è consigliabile agitare il prodotto di tanto in tanto, per evitare problemi di sedimentazione.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.



DATI TECNICI

Aspetto	Satinato opaco leggermente ruvido
Colore	Bianco semitrasparente
Diluizione	30 ÷ 40 % con acqua
Confezione	5 l netto
Utensili per l'applicazione	Pennello o rullo
Peso specifico	1,44 ± 0,08 Kg/l
Resa teorica	0,150 ÷ 0,200Kg/m ² per mano
Spessore rivestimento	0,10 ÷ 0,15mm per mano
Temperatura ambiente di applicazione	Temperatura min. +10°C (umidità relativa inferiore al 85%) Temperatura max. +30°C (umidità relativa inferiore al 85%)
Secco al tatto	2 ore con temperatura ambiente a 20°C
Secco in profondità	24 ore con temperatura ambiente a 20°C
Sovrapplicazione	12 ore con temperatura ambiente a 20°C
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	Alta
Secondo Dir. 2004/42/CE - Cat. A/h Pitture per pareti esterne di supporto minerale	12 g/l colore naturale
Valore limite UE:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) di C.O.V.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

