

COTONVIL EXTRA

Idropittura lavabile ad altissima copertura e bianchezza

DESCRIZIONE

COTONVIL EXTRA è un'ottima idropittura murale formulata con resine acriliche purissime, cariche inerti, pigmenti solidi alla luce ed alle intemperie, additivi d'altissimo pregio e biocidi atti a preservare il manto pittoreo da attacchi di microrganismi e muffe. La lavabilità è eccezionale, così come la resa, la bianchezza, la pennellabilità e distensione.

IMPIEGO

Date le sue caratteristiche ed i suoi pregi COTONVIL EXTRA non ha limiti d'impiego, ma è consigliata in tutti quei casi dove si desidera abbellire e proteggere ottenendo una finitura opaca - vellutata di notevole durata.

CARATTERISTICHE

Aspetto	finitura opaca - vellutata
Peso specifico	1,5 Kg./Lt.
Solidi in peso	62% ± 1
Legante	acrilico puro
Etichettatura di pericolosità secondo norme CEE	non richiesta
Diluizioni	acqua: vedi nota applicativa
Resa	4-6 Mq./Lt. in relazione alla finitura e rugosità del supporto
Essiccazione	fuori polvere 1 ora; sovrapplicabile dopo 24 ore
Colori	bianco e tinte a richiesta
Lavaggio attrezzi	con acqua
Stoccaggio	teme il gelo: conservare in locali con temperature oscillanti fra + 2°C e + 40 °C
Durata dello stoccaggio	12 mesi in barattoli originali ben chiusi
Temperatura d'applicazione	da + 3°C a + 40°C
Resistenza al lavaggio (metodo GARDNER - DIN 53778)	superiore a 20.000 colpi di spazzola
Sfarinamento (metodo ISO 4628-6)	trascurabile
Permeabilità al vapore	ottima - valutazione metodo DIN 52615
Reazione al fuoco (EN 13501)	B s1 d0
Composti organici volatili (VOC)	pitture opache per pareti e soffitti interni cat. A/a max 30g/l di VOC contiene max 20 g/l di VOC

PREPARAZIONE DEI FONDI

Gli intonaci devono essere nuovi, di malta bastarda o cementizia, perfettamente stagionati, asciutti e frattazzati a civile. In presenza di vecchi intonaci, bisognerà procedere ad un'adeguata spazzolatura.

APPLICAZIONE

Superfici nuove: si consiglia di applicare preventivamente IDROPRIMER sottofondo isolante ed ancorante opportunamente diluito con acqua. Ad essiccazione avvenuta si procederà ad una prima mano di COTONVIL EXTRA diluito con 30-35% d'acqua e dopo almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano di COTONVIL EXTRA diluito con 20-25% d'acqua.

Superfici vecchie già verniciate: assicurarsi che non siano già state applicate idropitture ad alto PVC tipo pitture a tempera o traspiranti in tal caso bisognerà procedere alla rimozione totale; asportare eventuali parti in fase di distacco in presenza di pitture non ben coese. Applicare necessariamente IDROPRIMER sottofondo isolante ed ancorante opportunamente diluito con acqua. Ad essiccazione avvenuta si procederà ad una prima mano di COTONVIL EXTRA diluito con 30-35% d'acqua e dopo almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano di COTONVIL EXTRA diluito con 20-25% d'acqua.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

